VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)
CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS &CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: ttvlhc@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST REPORT)

Số *(No)*: 1560/VLXD- VLHC

1. Đơn vị gửi mẫu *(Client)* : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC
   Địa chỉ *(Address)*: Số nhà 1, ngách 322/76/18 đường Mỹ Đình, tổ dân phố số 12, Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
2. Loại mẫu *(Kind of sample)*: Tấm lợp Polycarbonate Newlight phẳng (Tấm PC đặc)
3. Số lượng *(Quantity)*: 01
4. Số phiếu Trung tâm *(Cen.No)*: 1600/ KHTN
5. Ngày nhận mẫu *(Date of received)*: 12/ 5/ 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST RESULT)

STT *(No)*	Tên chỉ tiêu *(Characteristics)*	Kết quả* *(Results)*	Phương pháp thử *(Test methods)*
1*	**Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa** *(Ignitability of products subjected to direct impingement of flame)*		ISO 11925-2:2010
	+ Vị trí tác động ngọn lửa *(Position of flame application)*	Bề mặt	
	+ Thời gian mồi lửa *(Flame application time)*	30 giây	
	+ Xảy ra sự bắt cháy *(Igniton occurs)*	Không	
	+ Ngọn lửa đạt tới vị trí phía trên điểm tác động 150 mm *(Flame tip reaches 150 mm above the flame application point)*	Không	
	+ Sự xuất hiện giọt cháy gây bắt cháy giấy lọc *(Presence of flaming droplets which cause ignition of the filter paper)*	Không	
	+ Trạng thái vật lý của mẫu thử nghiệm *(Observation of physical behavior of the test specimen)*	Mẫu thử bị rộp trên bề mặt	

Ghi chú: (*) Chi tiết kết quả thử nghiệm xem ở trang 2

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025

Cán bộ thử nghiệm *(Test by)*: *Thắng, Quí*

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIBM

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huynh

PTN LAS-XD 24.061 - TT VLHC & HPXD
LAS-XD 24.061 - COMCC

Trịnh Thị Hằng

Ghi chú (Note):
- Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử theo yêu cầu của khách hàng. *(Characteristics and methods were tested according to client's request).*
- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. *(Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).*
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. *(This test report not be reproduced, except in full).*

Scanned with CamScanner

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)
CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS &CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: ttvlhc@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST REPORT)

Số *(No)*: ..1560../VLXD- VLHC

1. Điều kiện ổn định mẫu trước khi thử nghiệm

Nhiệt độ: 23 °C

Độ ẩm: 55 %

Thời gian: 48 giờ

2. Hình ảnh bề mặt mẫu thử nghiệm



Hình ảnh bề mặt mẫu sau khi thử nghiệm

Lưu ý: Các kết quả thử nghiệm liên quan đến hành vi của các mẫu thử nghiệm theo điều kiện cụ thể của phép thử; Chúng không nhằm mục đích để đánh giá tiềm năng nguy cơ cháy nổ của sản phẩm khi sử dụng.

Ghi chú (Note):

- Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử theo yêu cầu của khách hàng. *(Characteristics and methods were tested according to client's request).*
- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. *(Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).*
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. *(This test report not be reproduced, except in full).*

Scanned with CamScanner