VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)
CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS &CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: http://vibm.vn/; E-mail: ttvlhc@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST REPORT)

Số *(No)*: 3753/VLXD- VLHC

1. Cơ quan gửi mẫu *(Client)*: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC
2. Loại mẫu *(Kind of sample)*: Tấm ốp nhựa vân đá
3. Số lượng *(Quantity)*: 01
4. Số phiếu Trung tâm (*Cen.No)*: 4337/KHTN
5. Ngày nhận mẫu *(Date of received)*: 21/10/2022

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM *(TEST RESULT)*

Stt *(No)*	Tên chỉ tiêu *(Characteristics)*	Đơn vị *(Units)*	Kết quả *(Results)*	Phương pháp thử *(Test method)*
1	Khối lượng riêng	g/cm^3	ĐÃ CHE	TCVN 6039:2008
2	Độ cứng Shore D	-		TCVN 4502:2008
3	Độ bền uốn	MPa		ISO 178:2019
4	Thay đổi màu sắc sau khi ngâm 24 giờ trong dung dịch NaOH 10%	-	Không có sự thay đổi	TCVN 9847 :2013
5	Sự thay đổi kích thước sau khi gia nhiệt - Theo chiều dọc - Theo chiều ngang	%	ĐÃ CHE	Dựa theo TCVN 10102-1:2013
6	Khả năng chống hoen ố - Dung dịch chất tẩy rửa - Dung dịch lau rửa kính - Cà phê - Nước chè	-	Không có sự thay đổi	Dựa theo ISO 4586:2018
7	Khả năng bắt cháy của vật liệu với thời gian mồi lửa ở bề mặt của mẫu thử là 30 giây: - Xuất hiện sự bắt cháy - Ngọn lửa đạt đến vị trí phía trên cách điểm tác động của ngọn lửa 150 mm - Sự xuất hiện giọt cháy - Trạng thái vật lý mẫu thử sau khi thử nghiệm		 Không có Không có Không có Bề mặt đốt của mẫu thử có vết rộp nhỏ vàng	ISO 11925-2:2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Cán bộ thử nghiệm *(Test by)*: ***Thắng, An***

TT. VLHC&HPXD
COMCC

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huynh

Trịnh Thị Hằng

Ghi chú *(Note)*:
- Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử theo yêu cầu của khách hàng. *(Characteristics and methods were tested according to client's request).*
- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. *(Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).*
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. *(This test report not be reproduced, except in full).*

Scanned with CamScanner